

DEGADUR® HERDETABELL

	5-10 °C %	10-15 °C %	15-20 °C %	20-25 °C %	25-30 °C %	>30 °C %
DEGADUR® 111	2	1.5	1.2	1	0.7	0.7
DEGADUR® 112	5	4	3	2	1.5	1
DEGADUR® 115	6	4	3.5	3	2.5	2
DEGADUR® 117	5	4	3	2	2	1
DEGADUR® 151	4	3	2.5	2	2	1.5
DEGADUR® 332	5	4	3	2	2	1
DEGADUR® 420	4.0	2.5	2	1	1	1
DEGADUR® 430	5	4	3	2	2	1
DEGADUR® 165	1.8	1.5	1	0.8	0.8	0.8
DEGADUR® 526	1.5	1.5	1.5	1	1	1
DEGADUR® 527	2	1.5	1.5	1.5	1	1
DEGADUR® 530	3.5	2.5	2	1.5	1.5	1

Mengde herder kalkuleres etter mengde resin. Temperatur referer til resin-, underlag- og lufttemperatur.

Herdepulver må blandes godt med Dagadur i minimum 1 minutt.

Merk: Alle verdier er utviklet etter laborietester. Avvik forårsaket av eksterne faktorer kan oppstå.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nå værende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningssigende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Opplysningene på dette databladet er basert på laborietester og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.